

## ■ 化学成分

単位%

材質	C	Mn	P	S
SPCC	≦0.15	≦0.60	≦0.100	≦0.035
SPHC-P (酸洗材)	≦0.12	≦0.60	≦0.045	≦0.035
SA1D (アルミメッキ材)	≦0.12	≦0.50	≦0.040	≦0.040

## ■ 機械的性質

材質	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	伸び %
SPCC	≧270	≧37
SPHC-P (酸洗材)	≧270	≧29
SA1D (アルミメッキ材)	≧270	≧34

注) 上記の化学成分・機械的性質は材料規格による数値です。詳細についてはお問合せください。

お問合せ先 TEL : 0533-88-4151