

## ■ 製品仕様

鉄パイプ	
溶接	高周波溶接（熱処理なし）
ビードカット	板厚1.2mm以下は内面ビードカットなし 板厚1.6mm以上は内面ビードカットあり（実質板厚に対して+0.1mm~-0.3mm）
外径公差	±1.0%
板厚公差	±10%（材料規格による）
長さ公差	長尺は-0mm~+50mm
真直度	1000mmにつき1mm以下
外観	特別管理はしていません。
荷姿	樹脂バンド結束、又は、鉄帯結束

注1) パイプの定尺寸法はL = 6000mmです。長さのご要望がある場合は、別途お問い合わせください。

注2) 当製品はJIS規格品ではございませんので、予めご了承ください。

注3) その他製品仕様についてご要望やご質問がある場合は、別途お問い合わせください。

お問合せ先 TEL : 0533-88-4151